

TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 032



Seidenmatt

Aan te kleuren over **einZA mix**

I. Materiaal

einZA Seidenmatt voor buiten en binnen is een slag-en krasvaste, zijdematte kunstharslak, sneldrogend, gemakkelijk te verwerken, uitstekende vloeïing en zeer goede dekking. einZA Seidenmatt glanst niet op en is bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen. einZA Seidenmatt voor het mooi zijdemat lakken van hout en metaal, ook van radiatoren en verwarmingsbuizen (uitgezonderd wit).

Soort materiaal	sneldrogende kunstharslakverf, met lage zijdeglans, stoot, kras en slagvast, niet opglanzend, voor binnen en buiten.
Toepassing	kwaliteitslak voor hout en metaal
Kleuren	wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart tevens aan te kleuren over het einZA Mix kleurmengsysteem met basis 1, 2 en 3
Glansgraad	prachtig, egaal zijdematt-effekt
Soortelijk gewicht	ca. 0,960 - 1,240 = 0,960 - 1,240 g/ml, afhankelijk van de kleur
Bindmiddel	speciale alkydhars
Pigment	zuivere, onversneden, lichtechte en weerbestendige pigmenten
Temperatuurbestendig	80 °C tot 180 °C, afhankelijk van de kleur
Verpakking	standaard: 2,5 l - 750 ml - 250 ml einZA-mix: 0,5 l - 1 l - 3 l

II. Eigenschappen en verwerkingsvoorschriften

Lichtechtheid	zeer goed
Chemicaliënbestendigheid	goed tegen zwakke chemicaliën
Schrobvastheid / weerbestendigheid / elasticiteit / slagvastheid	voldoen aan de eisen van de DIN- en VOB-normen.
Aanwijzing	Bij intensieve en donkere kleuren kan verkleuring op het verf- of coatingoppervlak optreden onder de juiste mechanische belasting. Dit komt overeen met de stand van de techniek in de zijdematte verfsystemen en is niet te voorkomen.
Verdraagzaamheid	niet mengen met andere verfsoorten
Verdunning	einZA Lakverdunning AF
voor het kwasten	onverdund
voor het rollen	onverdund
Droogtijden(20 °C, 65-75 % r.v. 80 µm natte verffilm)	stofdroom na ca. 3-4 uur - kleefvrij na ca. 8 uur
Rendement	ca. 10-12 m ² /l = 80-100 ml/m ²
Airless-Spuiten	geschikt voor zuiger en membraamapparatuur

z.o.z. !

Verwerking

Overspuitbaar	na ca. 24 uur (Grondig matteren noodzakelijk)
Overschilderbaar	na ca. 24 uur (Grondig matteren noodzakelijk)
Reiniging gereedschap	einZA Lakverdunding AF of einZA Lakverdunding of terpentine

III. Systeemopbouw resp. verwerking

einZA (mix) Seidenmatt, slagvast, gemakkelijk aan te brengen, heeft een uitstekende vloei op staande en liggende oppervlakken, heeft een uitstekende hechting, volledige dekking en een goede kantdekking, droogt zonder strepen en is geschikt voor reinigen met de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen zonder op te glanzen.

einA (mix) Seidenmatt is geschikt voor het hoogwaardig lakken van hout (met uitzondering van ramen buiten) en metaal, evenals voor warmwaterradiatoren (met uitzondering van wit). Breng einZA (mix) Seidenmatt altijd vol en royaal aan en strijk het op in één richting om ervoor te zorgen dat het matteermiddel gelijkmatig blijft drijven.

A.systeem opbouw op hout, buiten

Oude verflagen op draagkracht controleren met behulp van een kruisproef, oude verflagen die niet draagkrachtig zijn, moeten volledig worden verwijderd. met alle noodzakelijke nevenwerkzaamheden. Goed hechtende oude verflagen moeten zorgvuldig worden gereinigd, geschuurd en afgestoft. Voorschriften van de huidige editie van de BFS-folder nr. 20 " Testen die gebruikelijk zijn op bouwplaatsen voor de beoordeling van het oppervlak" moeten in aanmerking worden genomen.

- Impregneren van ruw hout (alleen nodig voor zachthout en naaldhout) met einZA Bläueschutz.
- Gronden met einZA einZA (mix) Fensterlack 3x1.
- Algemeen: voor het overschilderen is het noodzakelijk het oppervlak te matteren d.m.v. schuren met Scotch-Brite.
- Afwerklaag met einZA (mix) Seidenmatt.

B.systeem opbouw op hout, binnen

Oude verflagen op draagkracht controleren met behulp van een kruisproef, oude verflagen die niet draagkrachtig zijn, moeten volledig worden verwijderd. met alle noodzakelijke nevenwerkzaamheden. Goed hechtende oude verflagen moeten zorgvuldig worden gereinigd, geschuurd en afgestoft. Voorschriften van de huidige editie van de BFS-folder nr. 20 " Testen die gebruikelijk zijn op bouwplaatsen voor de beoordeling van het oppervlak" moeten in aanmerking worden genomen.

- Plamuren met einZA Plamuur, schuren.
- Tussenlaag met einZA Vorlack of einZA Grondlak.
- Algemeen: voor het overschilderen is het noodzakelijk het oppervlak te matteren d.m.v. schuren met Scotch-Brite.
- Afwerklaag met einZA (mix) Seidenmatt.

C. systeem opbouw op ijzer en staal

Vakkundig ontroesten en reinigen, zo dat walshuid en hamerslag verwijderd zijn en het oppervlak schoon, droog en vetvrij, is. Oppervlaktevorbereidingsgraad: SA 2 of SA 2 1/2.

- Voorbehandeld metaal eenmaal (binnen) en buiten tweemaal gronderen met einZA Korral-Primer of met einZA All-Grund.
- Algemeen: voor het overschilderen is het noodzakelijk het oppervlak te matteren d.m.v. schuren met Scotch-Brite.
- Afwerklaag met einZA (mix) Seidenmatt.
- Algemeen: als alternatief kunnen tussen- en eindlaag worden aangebracht met einZA (mix) Seidenmatt.

C.systeem opbouw op geverfde oppervlakken

Na het grondig schuren vormen oude, goed hechtende lakken een ideale basis voor een prachtige zijdematte afwerking. Het even goede effect kan worden bereikt door een tussenlaag met einZA Vorlack of met einA (mix) Fensterlack 3x1 wordt bereikt. Voor de bewerking met einZA Seidenmatt is het (absoluut noodzakelijk) om te matteren met Scotch-Brite.

z.o.z. !

Opmerking over glansgraad:

De aanvangsglans van zijdemat- en zijdeglanslakken naar VOS 2010 is afhankelijk van het systeem. Afhankelijk van de kleur, kan de vorming van de uiteindelijke glansgraad tot ca. 28 dagen duren. Deze glansgraadontwikkeling is een direct gevolg van de wettelijk voorgeschreven kwaliteitswijzigingen en voldoet aan de algemeen erkende regels der techniek.

IV. Veiligheidsgegevens en codering

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het veiligheidsblad, volgens (EG) wetgeving nr. 1272/2008.

Op ieder moment oproepbaar op www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com.

VOS-gehalte naar categorie II der VOS-richtlijn 2004/42/EG

VOS-grenswaarde categorie II A (sub. d) - Lb: max. 300 g/l. naar fase II (2010)

VOS-gehalte van einzA (mix) Seidenmatt: < 300 g/l.

Bovenstaand overzicht is nauwkeurig vastgesteld op basis van de huidige stand der onderzoekstechnieken en is bedoeld als richtlijn. Wegens de veelzijdigheid van toepassing en werkmethoden zijn ze niet bindend, hebben geen contractuele rechtsverbintenis tot gevolg, en ontslaan de verwerker niet van de verplichting onze produkten op hun toepassing naar eigen verantwoordelijkheid te testen. Voor het overige geleden onze leverings- en betalingsvoorwaarden. **Uitgave 04/2020**; hiermee verliezen alle voorgaande T.M.-bladen hun geldigheid.