

SCHEDA TECNICA N° 310

mineralit Grundiermittel



Tipo di materiale	Fondo fissativo ai silicati
Campo d'impiego	Utilizzabile come mano di fondo e come diluente. Per consolidare sottofondi minerali e per uniformare i supporti con assorbimento forte e irregolare. Per diluire le pitture del sistema einZA mineralit. <u>Senz'aggiunta di conservanti, non contiene potenziali allergenici</u> , molto idoneo per ambienti sensibili.
Densità	circa 1,06
Tipo di legante	silicato modificato
Caratteristiche	Penetra molto bene nel sottofondo e consolida in modo ottimale per le successive mani. einZA mineralit Grundiermittel è da usare esclusivamente in combinazione con le pitture a base di silicati.
Consumo / Resa	150 - 250 ml/m ² a seconda del supporto
Supporti	Adatto per tutti i supporti minerali, come p.es. superfici in esterni di intonaci vecchi o nuovi dei gruppi d'intonaco I, II e III, calcestruzzo, pietra in arenaria calcarea stabile al gelo e per tinteggiature di rinnovo di vecchie tinteggiature a base di silicati, calce-cemento o minerali. Non indicato su supporti con efflorescenze di sali, su smalti e pitture acriliche.
Preparazione del supporto	I supporti devono essere solidi, puliti, asciutti e ben ancorati. I rappezi d'intonaco non stagionato vanno neutralizzati con acido ai fluosilicati. Lavare o pulire le vecchie pitture minerali, se necessario utilizzare un'idropulitrice ad acqua calda. Superfici molto sfarinanti o strati di sinterizzazione devono essere rimossi meccanicamente o con acido ai fluosilicati e poi risciacquati bene. Per la riparazione delle crepe mescolare einZA mineralit Grundiermittel e sabbia di quarzo fino ad ottenere una pasta spatolabile omogenea. Sulle parti stuccate, dopo essiccazione, applicare una mano di fondo con einZA mineralit Grundiermittel.
Cicli d'applicazione	<p><u>Superfici non tinteggiate e poco assorbenti:</u> applicare una mano di fondo con una miscela in parti uguali di einZA mineralit Grundiermittel, einZA mineralit Fassadenfarbe e acqua. Durante la lavorazione rimescolare ogni tanto la miscela per evitare sedimentazioni.</p> <p><u>Vecchie superfici non tinteggiate e superfici con intonaco nuovo fortemente assorbente:</u> applicare una mano di fondo con einZA mineralit Grundiermittel e acqua in rapporto 1: 1.</p> <p><u>Vecchi intonaci molto sabbiosi e pietre in arenaria calcarea non tinteggiati e resistenti al gelo:</u> applicare due mani di fondo, bagnato su bagnato, con einZA mineralit Grundiermittel e acqua in rapporto 1: 1.</p> <p><u>Vecchie superfici minerali tinteggiate:</u> applicare una mano di fondo satura con einZA mineralit Grundiermittel non diluito o diluito con acqua fino al max. in rapporto 1: 1, a seconda dell'assorbimento del supporto.</p>

vedasi retro !

Tecnica d'applicazione	einza mineralit Grundiermittel è pronto all'uso, applicare a pennello
Misure di precauzione	Proteggere le superfici confinanti (p.es. vetro, alluminio, piastrelle, ecc.). Eliminare immediatamente schizzi o gocce di colore ancora umide. Proteggere gli occhi e la pelle dagli schizzi di colore, nell'eventualità sciacquare bene e abbondantemente con acqua.
Temperatura di lavorazione	non sotto i + 6 °C (ambiente ed supporto; evitare l'esposizione diretta al sole e al calore)
Tempo di essiccazione	almeno 24 ore
Messa in tinta	con Hacolith Volltonfarben (coloranti base ai silicati).
Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'uso con acqua.
Stoccaggio	conservare al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.
Smaltimento	consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori completamente svuotati.
Confezione	10 l (tanica)
Annotazione	utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti ecocompatibili consente solo tempi di stoccaggio limitati dopo l'apertura delle confezioni !

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einza.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einza.com

Rispettare le informazioni sull'etichettatura delle confezioni !

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria h) - Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di einza mineralit Grundiermittel: < 30 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 04/2020; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.